



Действительно с 24 мая 2008

696S

MS II CLEAR

Описание

2-компонентный лак, основанный на смолах high build (высокая толщина покрытия), для использования в системе база/лак. Композиция на основе акрилового сополимера.

Продукты

696S	MS II лак
256S	Быстрый активатор
AK260	High Solids активатор

Свойства

- Сочетает легкость нанесения, минимальный риск возникновения подтеков, и короткое время сушки.
- Великолепный внешний вид покрытия в сочетании с быстрой сушкой.
- Имеет превосходную стойкость к повреждениям, прекрасно выдерживает химические и атмосферные воздействия; результат - долговечный зеркальный блеск.
- Может быть использован для точечного, панельного и полного ремонта.

Подложки

- базовые покрытия Centari® 600 и Centari® 6000
- все заводские покрытия, очищенные и отшлифованные (не рекомендуется для термопластичных акриловых покрытий)



Действительно с 24 мая 2008

696S

MS II CLEAR

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	696S AK260 256S	Большие поверхности		Точечн. и панельн.		
			Объем	Вес	Объем	Вес	
			3	100	3	100	
			1	35	-	-	
			-	-	1	35	
	VOC	AK260 256S	529 г/литр 547 г/литр				
	Жизнеспособность при 20°C	AK260 256S	4 ч 3 ч				
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	16-18 сек 16-18 сек 18-20 сек				
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	Размер сопла		Дистанция		
			1,4-1,6 мм	1,6-1,8 мм	1,3-1,5 мм	1,0-1,2 мм	15-20 см
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	3-4 бар 3-4 бар 0,7 бар на выходе 4 бар				
	Число слоев	2					
	Выдержка	5 мин. между слоями. 5 мин. перед ускоренной сушкой.					
	Толщина слоя	45-65 м					
	Сушка	От пыли Монтажная прочн. Полное высыхание	AK260		256S		
			20°C	30 мин. x 60°C	20°C	20 мин. x 60°C	
			20 мин.	немедл.	15 мин.	немедл.	
			6 ч	немедл.	2 ч	немедл.	
			ночь	30 мин.	6 ч	30 мин.	
	ИК сушка*	Выдержка Дистанция 1/2 мощности Полная мощность	5 мин. 80 см 5 мин. 15-20 мин.				
			* данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами				
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.							



Действительно с 24 мая 2008

696S

MS II CLEAR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

1. Вымыть поверхность с водой и мылом, тщательно промыть и высушить.
2. Обезжирить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish, вытереть насухо чистой ветошью.
3. Отремонтировать согласно повреждению.
4. Обезжирить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish, вытереть насухо чистой ветошью.
5. Протереть салфеткой с липким слоем tack rag.
6. Нанести базовое покрытие Centari® 600 или Centari® 6000.

Нанесение лака

696S наносится в 2 слоя, с межслойной выдержкой 5 мин., поверх базовых покрытий Centari® 600 или Centari® 6000, после полного матования базового слоя.

Химическая устойчивость

Полностью высушенное покрытие 696S устойчиво к непродолжительному воздействию следующих химикатов:

гидроксид натрия	20 %	электролит
серная кислота	25 %	толуол
соляная кислота	20 %	ксилол
фосфорная кислота	20 %	гликоль
аммиак	10 %	тормозная жидкость, бензин

Очистка оборудования

Использовать рекомендованный DuPont Refinish моечный растворитель для очистки окрасочного оборудования.



Действительно с 24 мая 2008

696S

MS II CLEAR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Перекрашивание

Перекрашивание после высыхания «на отлип», после 24х часов необходима легкая шлифовка.

Данные по продукту

Исходная вязкость: 40-50 ср
Теоретическая укрывистость: 7,7 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
696S	1 – 5	2	0,962
256S	1 – 5	2	0,995
AK260	1 – 5	2	1,023

Примечания

- При необходимости можно разбавить продукт растворителями для базового покрытия Centari® (максимум 5 %).
- Плотно закрывать банки с 256S и АК260 сразу после использования, т.к. активаторы реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Использование 256S может сказаться на внешнем виде, не рекомендуется сушка при 80°C.
- Для окраски внутренних частей рекомендуется использование 421R (см. специальную техническую информацию) или 256S.
- Слишком сухое распыление лака при точечном ремонте может быть устранено распылением растворителя АК350 при очень низком давлении. Данная операция должна быть выполнена в течение 10 мин. после нанесения лака. Не рекомендуется использовать данный прием на горизонтальных поверхностях.
- Для получения структурного/матового покрытия см. специальную техническую информацию.
- Для гибких систем см. специальную техническую информацию.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.



Действительно с 24 мая 2008

696S

MS II CLEAR

СИСТЕМЫ РЕМОНТА


Полный ремонт

Будьте внимательны к методу нанесения. Процесс распыления должен гарантировать точное растворение перепыла, которое происходит в течение 2 мин. после нанесения лака. Необходимо избегать сухого распыления.

Точечный ремонт: метод с использованием растворителя АК350 Centari®

Точечный ремонт с Centari® 600 или Centari® 6000. Если вся поверхность детали, на которой проводился точечный ремонт, не может быть покрыта прозрачным лаком, если необходимо сделать плавный переход на прозрачном лаке, рекомендуется следующая технология:

1. Нанести 1-й слой 696S поверх базового покрытия.
 2. Нанести 2-й слой 696S, перекрывая предыдущий.
 3. ВАРИАНТ: разбавить 1 часть 696S 1-й частью АК350 и нанести 1 слой разбавленного лака 696S поверх границы перехода.
 4. Нанести чистый растворитель АК350 на область перехода.
- ! Поверхность должна быть тщательно подготовлена к нанесению базового покрытия (см. раздел Подготовка поверхности).
- ! Не наносите растворитель АК350 на области, не подлежащие ремонту.



Если разница в блеске старой и отремонтированной поверхности слишком заметна, отполируйте старую поверхность не содержащими силикона абразивными пастами, после полного отверждения покрытия.