



Действительно с 8 сентября 2006

# 749R

## FILLING POLYESTER PUTTY

### Описание

2-компонентная универсальная шпатлевка с пероксидным отвердителем.  
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

### Продукты

749R	Универсальная полиэфирная шпатлевка
749Rc	Универсальная полиэфирная шпатлевка в картридже
762R	Отвердитель: тубик 50 гр
764R	Отвердитель 749Rc: картридж
767R	Дозатор

### Свойства

- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Прекрасная гибкость.
- Не содержит асбеста.

### Подложки

- голая сталь, гальванизированная сталь и полиэфирные стеклопластики
  - заводские покрытия\*
  - грунты DuPont Refinish\*
- \* не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок



Действительно с 8 сентября 2006

# 749R

## FILLING POLYESTER PUTTY

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	<b>Смешивание</b>	Добавить отвердитель	<b>5-15°C</b>	<b>15-25°C</b>	<b>25-30°C</b>
			3 %	2 %	1 %
	<b>VOС</b>	160 г/литр			
	<b>Жизнеспособность при 20°C</b>	7-8 мин.			
	<b>Нанесение</b>	Наносить немедленно после смешивания, избегать образования воздушных пузырей.			
	<b>Сушка</b>	15-20 мин. воздушной сушки			

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

#### Очистка оборудования

Использовать рекомендованный DuPont Refinish моечный растворитель для очистки оборудования.

#### Перекрашивание

По истечении времени сушки, до шлифования.



Действительно с 8 сентября 2006

# 749R

## FILLING POLYESTER PUTTY

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Очистить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish.
- Механическая шлифовка P80.
- Кромки шлифовать P150 или P180.
- Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла.
- Обезжирить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish.

#### Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки, во избежание впитывания материала.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка		Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
	(кг)			
	Банка	Картридж		
749R	2	-	1	1,860
749Rc	-	2	1	1,860
762R	тюбик 50 гр		1	-
764R	для картриджа 749Rc		1	-

#### Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.