



Действительно с 8 сентября 2006

769R

POLYESTER PUTTY - FINE

Описание

2-компонентная тонкая шпатлевка, с пероксидным отвердителем, для сильно поврежденных поверхностей.

Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

769R	Тонкая полиэфирная шпатлевка.
769Rc	Тонкая полиэфирная шпатлевка в картридже.
762R	Отвердитель: тубик 50 гр.
764R	Отвердитель 769Rc: картридж.
767R	Дозатор.

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Прекрасная гибкость.
- Не содержит асбеста.

Подложки

- голая сталь
- заводские покрытия*
- грунты DuPont Refinish*

* не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок.



Действительно с 8 сентября 2006

769R

POLYESTER PUTTY - FINE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Добавить отвердитель	5-15°C	15-25°C	25-30°C
			3 %	2 %	1 %
	VOС	175 г/литр			
	Жизнеспособность при 20°C	7-8 мин.			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать образования воздушных пузырей.			
	Сушка	15-20 мин. воздушной сушки			

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Очистка оборудования

Использовать рекомендованный DuPont Refinish моечный растворитель для очистки оборудования.

Перекрашивание

По истечении времени сушки, до шлифования.



Действительно с 8 сентября 2006

769R

POLYESTER PUTTY - FINE

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Очистить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish.
- Механическая шлифовка P80.
- Кромки шлифовать P150 или P180.
- Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла.
- Обезжирить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки, во избежание впитывания материала.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка		Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
	Банка	Картридж		
769R	2	-	1	1,800
769Rc	-	2	1	1,800
762R	тюбик 50 гр		1	-
764R	для картриджа 769Rc		1	-

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.