




Описание	Quickline Wheel Silver, QA-1920 – аэрозольная серебристая краска		
Продукт	QA-1920 Серебристая краска		
Поверхности пригодные для нанесения	Краска должна наноситься на хорошо обезжиренную и подготовленную поверхность с использованием абразива P400 или серого материала для матирования. Внимание: этот продукт не может быть нанесен непосредственно на праймер.		
Пропорции смешивания 	Поставляется готовой к употреблению. Встряхните аэрозольный баллончик максимум за 1 мин. до применения. После применения переверните баллончик и кратко надавите на распылительную головку для прочистки сопла.		
Нанесение 	Распылять на расстоянии: 15 – 25 см		
Количество слоев 	Нанесите несколько тонких слоев до полной укрывистости		
Межслойная выдержка 	2 – 3 мин. при 20°C		
Сушка 	При 20°C:	От пыли:	15 мин.
		До монтажа:	60 мин.
		Полное высыхание:	24 часа

Содержание летучих органических веществ (VOC)

Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре готового к применению материала.

These products are for professional painting only, and are not to be used for purposes other than those specified. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

For Health and Safety information please refer to the Material Safety Data Sheet.

Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved

February 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775