

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

Техническая карта

Spectral UNDER 335

Двухкомпонентный акриловый грунт

Spectral UNDER 335
Spectral UNDER 335
Spectral UNDER 335
Spectral H 6525
Spectral SOLV 855
Spectral PLAST 775

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ








Акриловый грунт белый P1
Акриловый грунт серый P3
Акриловый грунт черный P5
Отвердитель
Разбавитель для акриловых продуктов
стандартный, быстрый, медленный
Добавка увеличивающая эластичность









СВОЙСТВА

- Универсальный акриловый грунт
- Может применяться как наполнитель или изолятор
 - Специальные антикоррозионные добавки
 - Система спектральных оттенков серого
 - Гладкая поверхность
- Для профессионального применения *

* в кузовных лакокрасочных работах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт также может использоваться и в других отраслях таких как, строительство, каменные работы, судостроение



ОСНОВАНИЯ					
Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P220 ÷ P360.				
Полиэфирные шпатлевки	Подвергнуть сухой обработке, для окончательной обработки P240 ÷ P320.				
Эпоксидные грунты	Эпоксидный грунт до 12 часов без шлифования, по истечению 12 часов шлифовать P320				
Сталь	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P120.				
Алюминий	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P280 ÷ P360 или матировать абразивным полотном, обезжирить.				
Оцинкованная сталь	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.				
Нержавеющая сталь	Обезжирить				
Реактивные грунты (wash primer'y)	Наносить на сухое основание.				
Пластмассы	Обезжирить смывкой Spectral PLAST 815, матировать полотном, еще раз обезжирить. Применить Spectral PLAST 705 Средство, увеличивающее адгезию. При необходимости применить Spectral PLAST 775 Пластификатор пластичность				
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P280.				
ГРАДАЦИЯ СЕРОГО					
P1	P2	P3	P4	P5	
					
P1: 100 % P5: 0 %	P1: 90 % P5: 10 % или P1: 70 % P3: 30 %	P1: 70 % P5: 30 %	P1: 30 % P5: 70 % или P3: 50 % P5: 50 %	P1: 0 % P5: 100 %	
ВНИМАНИЕ: Грунты смешивать в указанных пропорциях (по весу или по объему) перед добавкой отвердителя или разбавителя.					
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ					
	UNDER 335 H 6525 SOLV 855	Заполняющий вариант		Вариант с грунтованием	
		По объему	По весу	По объему	По весу
		5	100	5	100
		1	13	1	13
		1	12	2	24
ВЯЗКОСТЬ					
	DIN 4/20 °C	Заполняющий вариант		Вариант с грунтованием	
		40 ÷ 60 сек		25 ÷ 35 сек	
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ					
Допустимое ЛОС (кат. В/3) *			540 г/л		
ЛОС фактические, заполняющий вариант			700 г/л		
ЛОС фактические, вариант с грунтованием			530 г/л		
* Для смеси готовой к нанесению					

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
 ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	Сопло 1.6 ÷ 1.8мм	Давление 3 ÷ 4 бар	Расстояние 15 ÷ 20 см
	Низконапорный пистолет-краскораспылитель HVLP с гравитационным питанием	1.6 ÷ 1.7 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	Количество слоев	1+3		
	Толщина одного сухого слоя	Заполняющий вариант	Вариант с грунтованием	
		40 ÷ 60 мкм	30 ÷ 50 мкм	
Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	4.3 м ² /л при 100 мкм	7.9 м ² /л при 50 мкм		
	Срок годности смеси при 20°C	1 час		
	Испарение между слоями	5 ÷ 10 мин.		
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ				
	20°C	60°C		
	3 часа	30 мин.		
ВНИМАНИЕ: Время отверждения относится к температуре отдельных элементов.				
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ				
	Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы	Применять согласно рекомендациям изготовителя оборудования 10 ÷ 20 мин.		
ВНИМАНИЕ: Нагревание лампой начать не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя.				
ШЛИФОВАНИЕ				
	Сухая обработка	P360 ÷ P500		
	Мокрая обработка	P600 + 1000		

Spectral SOLV 855 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ			
Площадь	15 + 20°C	20 + 25°C	25 + 35°C
Небольшая 1-2 элемента, spot repair	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 быстрый	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 быстрый	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 стандартный
Средняя 3-5 элементов	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 быстрый	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 стандартный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный
Большая более 5 элементов	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 стандартный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный
Spectral PLAST 775 ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ			
Для увеличения пластичности лакового покрытия на элементах из пластмасс или для увеличения устойчивости покрытия на удары камней (напр., передняя полоса, капот) добавлять 10 + 30% Spectral PLAST 775 на готовую смесь Spectral UNDER 335 со Spectral H 6525, соответственно корректируя количество разбавителя.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ			
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.			
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ			
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания солнечных лучей.			
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ			
Spectral UNDER 335	24 месяца/20°C		
Spectral H 6525	9 месяцев/20°C		
Spectral SOLV 855	24 месяца/20°C		
Spectral PLAST 775	24 месяца/20°C		
БЕЗОПАСНОСТЬ			
См. Карту характеристики			

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Spectral UNDER 335 ВАРИАНТ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

Вариант мокрым по мокрому предназначен для применения в промышленных установках и в странах, в которых не применяются положения Директивы 2004/42/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. по вопросу выделения в атмосферу летучих органических соединений в некоторых красках и лаках, а также продуктах для обновления автомобилей.


Для улучшения укрывистости в черном грунте Р5 в варианте „мокрым по мокрому” рекомендуется добавить в грунт Р5 :

-5% серого грунта Р3


или

- 3% белого грунта Р1

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

	Spectral UNDER 335 Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный	По объему	По весу
		5	100
1	13		
3	36		

ВЯЗКОСТЬ

	DIN 4/20 °C	16 + 20 сек
---	-------------	-------------

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ*





Фактические ЛОС*	570 г/л
------------------	---------

* Для смеси готовой к нанесению

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C.

НАНЕСЕНИЕ

	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1.2 + 1.4мм	3 + 4 бар	15 + 20см
	Количество слоев	1 + 2		
	Толщина одного сухого слоя	20 ÷ 30 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению, для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	11.7 м ² /л при 30 мкм		
	Срок пригодности смеси при 20°C	2 часа		
	Испарение между слоями	5 + 10 мин.		

SOLV 855 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ			
Площадь	15 + 20°C	20 + 25°C	25 + 35°C
Небольшая 1-2 элемента, spot repair	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 стандартный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный
Средняя 3-5 элементов	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 стандартный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный
Большая более 5 элементов	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный	Spectral H 6525 Spectral SOLV 855 медленный

Spectral UNDER 335 ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ВАРИАНТ
ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:
ВНИМАНИЕ! Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral UNDER 335	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855
0.10 л	116 г	14 г	13 г
0.20 л	231 г	28 г	25 г
0.30 л	347 г	41 г	38 г
0.40 л	462 г	55 г	50 г
0.50 л	578 г	69 г	63 г
1.00 л	1155 г	138 г	126 г
2.00 л	2310 г	276 г	2524 г

Spectral UNDER 335 ГРУНТУЮЩИЙ ВАРИАНТ
ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:
ВНИМАНИЕ! Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral UNDER 335	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855
0.10 л	101 г	12 г	22 г
0.20 л	202 г	24 г	44 г
0.30 л	303 г	36 г	66 г
0.40 л	404 г	48 г	88 г
0.50 л	505 г	61 г	110 г
1.00 л	1010 г	121 г	220 г
2.00 л	2020 г	242 г	440 г

Spectral UNDER 335 ВАРИАНТ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

Количество смеси	Spectral UNDER 335	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855
0.10 л	90 г	10.7 г	29 г
0.20 л	180 г	21 г	59 г
0.30 л	270 г	32 г	88 г
0.40 л	360 г	43 г	117 г
0.50 л	450 г	54 г	147 г
1.00 л	899 г	107 г	293 г
2.00 л	1798 г	214 г	586 г