

Техническая карта

## Spectral UNDER 345

Двухкомпонентный реактивный грунт







Spectral UNDER 345  
Spectral H 6915

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ  
Реактивный грунт  
Отвердитель

### СВОЙСТВА

- Очень хорошая антикоррозийная защита
  - Прекрасная адгезия
    - Высокий выход
  - Быстрое нанесение
- Для профессионального применения \*

\* в кузовных лакокрасочных работах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт также может использоваться и в других отраслях таких как, строительство, каменные работы, судостроение

ОСНОВАНИЯ				
Сталь		Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P120 + P240.		
Алюминий		Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
Оцинкованная сталь		Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
	UNDER 345 H 6915	По объему		По весу
		1	1	100 80
ВЯЗКОСТЬ				
	DIN 4/20°C	18 ÷ 20 сек		
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ				
Допустимое ЛОС (кат. В/3) *		780 г/л		
фактические ЛОС		780 г/л		
* Для смеси готовой к нанесению				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
	ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	Сопло	Давление	Расстояние
		Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	1.2 ÷ 1.5мм	3 ÷ 4 бар
	Низконапорный пистолет-краскораспылитель HVLP с гравитационным питанием	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	Количество слоев	1 ÷ 2		
	Толщина одного сухого слоя	5 ÷ 10 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	7.0 м <sup>2</sup> /л при 15 мкм		
	Срок пригодности смеси при 20°C	2 дней		
	Испарение между слоями	3 ÷ 5 мин.		

На UNDER 345 нельзя непосредственно наносить полиэфирной шпатлевки или эпоксидного грунта.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

7 мин./20°C

**ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания солнечных лучей.

**СРОКИ ПРИГОДНОСТИ**

Spectral UNDER 345

24 месяца/20°C

Spectral H 6915

24 месяца/20°C

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

См. Карту характеристики

**Spectral UNDER 345****ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

**ВНИМАНИЕ!** Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 л	53 г	45 г
0.20 л	107 г	89 г
0.30 л	160 г	134 г
0.40 л	213 г	178 г
0.50 л	267 г	223 г
0.75 л	400 г	334 г
1.00 л	533 г	445 г
2.00 л	1066 г	890 г